

Capadecor® DecoLasur matt

Matte, transparante lazerende muurverf op basis van dispersie voor binnen.



Materiaal

Toepassing	Voor decoratieve, transparante afwerkingen, binnen. Toe te passen op gladde ondergronden, sierpleisters, rauhfaserbehang en glasvezelweefsel zoals FantasticFleece en MultiStruktur.										
Eigenschappen	■ minimale emissie en oplosmiddelvrij ■ waterdampdoorlatend ■ natteslijtage klasse 2 ■ tixotroop ■ bestand tegen ontsmettingsmiddel op waterbasis										
Materiaalbasis	Kunstharsdispersie.										
Verpakking	2½, 5 en 10 liter										
Kleur	Wit, transparant. Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem en met CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren.										
Glansgraad	Mat										
Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed gesloten houden.										
Technische eigenschappen	■ Soortelijke massa: ca. 1,10 g/cm³										
Aanvullende producten	■ Capadecor MultiStruktur ■ Capadecor DecoGrund ■ Capaver FantasticFleece										
Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606	<table><tr><th>binnen 1</th><th>binnen 2</th><th>binnen 3</th><th>buiten 1</th><th>buiten 2</th></tr><tr><td style="text-align: center;">+</td><td style="text-align: center;">+</td><td style="text-align: center;">○</td><td style="text-align: center;">–</td><td style="text-align: center;">–</td></tr></table> (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt	binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2	+	+	○	–	–
binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2							
+	+	○	–	–							

Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
------------------------	---



Vorbereitung van de ondergrond	Zie voor voorbehandeling van de ondergrond “Ondergronden en hun voorbehandelingen”. Het eindresultaat van een semi-transparante wandafwerking is sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond, de gekozen kleurcombinatie en lichtinval. Ook het gebruikte gereedschap en het individuele handschrift van de verwerker spelen een rol bij het eindresultaat. Altijd een proefvlak op het object maken om het eindresultaat vast te stellen. Het kleurcontrast wordt extra geaccentueerd als de tussenlaag in een lichte kleur en de lazeerafwerking in een donkere kleur wordt uitgevoerd.
Verwerkingsmethode	DecoLasur matt kan aangebracht worden met een blokwitter, platte penseel, natuurspons of doeken. De keuze is afhankelijk van het beoogde eindresultaat.
Opbouw van het verfsysteem	Tussenlaag: De tussenlaag dekkend aanbrengen bij een lazerende afwerking. Ook aanzetten en rolbanen in de tussenlaag zullen zichtbaar blijven bij afwerken met DecoLasur. Een tussenlaag aanbrengen op een gladde ondergrond met Capadecor DecoGrund of op een gestructureerde ondergrond met MulitiStruktur. Matte binnenmuurverven zijn door de zuigende werking (aanzetten) niet geschikt. Test vooraf of de binnenmuurverf geschikt is. De tussenlaag bij een lazerende afwerking altijd met een borstel nabewerken om een zichtbare rolstructuur te voorkomen. Door te sterke zuiging kunnen aanzetten ontstaan. Na drogen mag de tussenlaag geen kleurverschil vertonen en moet gelijkmatig zuigen. Afwerklaag: Een tot drie lagen aanbrengen met DecoLasur matt, op kleur gebracht volgens het ColorExpress-systeem of met CaparolColor-mengkleuren. Op verwerkingsdikte brengen met maximaal 20 % water. Afwerken op FantasticFleece: Bij toepassing op FantasticFleece op verwerkingsdikte brengen met maximaal 15 % water. Raadpleeg tevens het technisch informatieblad van FantasticFleece. Het op kleur brengen als lazerende afwerking op FantasticFleece moet altijd met ColorExpress (collectie CD-FantasticFleece) gebeuren. Mengkleuren zijn hiervoor niet geschikt. Voor zeer intensieve kleuren op FantasticFleece moet CapaLasur Glänzend worden toegepast. Deze heeft een langere "opentijd".
Verbruik	Ca. 80-100 ml/m² per laag op een glad oppervlak. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. Verbruik op FantasticFleece: ca. 140-180 ml/m² per laag. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Nat-in-nat werken is mogelijk. Afhangelijk van de applicatietechniek tot 12 uur droogtijd tussen de lagen aanhouden. Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Zonodig een reinigingsmiddel toevoegen
Attentie	Niet op horizontale oppervlakken toepassen waarop water blijft staan. Om een rolstructuur te voorkomen moet de grond- en tussenlaag met een kwast worden aangebracht.

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Het product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyvinylacetaathars, silicaat, calciumcarbonaat, paraffinewas, water, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl